

PRODUKTBESKRIVNING

Danboline skyddar kölsvin, skåp och stuvutrymmen mot fukt och slitage. Danboline tål spill från olja och bensin och är lätt att rengöra.

- * Mycket bra täckförmåga
- * Hård yta
- * Finns i flera olika kulörer

PRODUKTINFORMATION

Kulör	YMA100-Grå, YMA101-Röd, YMA102-Vit
Glans	Högblank
Densitet	1.05
Volymtorrhalt	48% medeltal
Normal lagringstid	2 år
VOC	411 g/lit
Burkstorlek	750 ml 2.5 L

TORK- OCH ÖVERMÅLNINGSTIDER

	Torktider							
	5°C (41°F)		15°C (59°F)		23°C (73°F)		35°C (95°F)	
Dammtorr [ISO]	16 timmar		8 timmar		6 timmar		3 timmar	
Övermålad med	Övermåling Substratets temperatur							
	5°C (41°F)		15°C (59°F)		23°C (73°F)		35°C (95°F)	
	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max
Danboline	36 timmar	4 dagar	24 timmar	3 dagar	16 timmar	2 dagar	12 timmar	1 dag

BRUKSANVISNING

Förbehandling

TIDIGARE MÅLADE YTOR

I Bra Skick Tvätta med Super Cleaner, skölj med färskvatten och låt torka. Slipa med 180-280 papper.

IDåligt Skick Avlägsna all tidigare färg och grundmåla ytan.

GRUNDMÅLNING Instruktion för förbehandling av ytan beskrivs i databladet för grundfärgen.

BART TRÅ Grunda med Yacht Primer.

STÅL Grunda med Yacht Primer eller Interprotect®.

ALUMINIUM Grunda med Yacht Primer eller Interprotect®.

GELCOAT Tvätta med Super Cleaner, skölj med färskvatten och låt torka. Slipa med 180-220 papper. Särskild noggrannhet bör iaktas på insidan utav gelcoaten. Grundmåling behövs ej.

Metod

Våt- eller torrslipa grundfärgen med 180-280 papper. Avlägsna damm med trasa. Applicera 1-2 skikt. Använd Gelshield produkter i kölsvinet för att skydda mot vatteninträning och plastpest.

Tips

Blanda Rör om väl före användning.

Förtunning Förtunning Nr 1 (Förtunning Nr 10 vid sprutning)

Rengöringsmedel Förtunning Nr 1.

Ventilation och fuktkontroll Måla under torra och väl ventilerade förhållanden.

Konventionell Sprutning Tryck: 3-4 bar. Munstycke: 1.2 mm. Förtunna ca 20% med Förtunning Nr 10.

SPRUTAPPLICERING - YRKESMÄSSIG HANTERING ENDAST.

Annat Använd Gelshield® produkter i kölsvinet för att skydda mot vatteninträning och plastpest.

Viktig information

Produktens temperatur bör vara minst 15°C och max 35°C. Omgivande temperatur bör vara minst 5°C och max 35°C. Underlagets temperatur bör vara minst 5°C och max 35°C.


Kompatibilitet/Substrat

Lämplig för alla specificerade material. Kan endast övermålas med 1-komponent färger.

Antal skikt

1-2 skikt

Ytterligare information får du hos våra återförsäljare eller på www.yachtpaint.com.

 International® och alla produktnamn som nämns i denna skrift är AkzoNobels registrerade varumärken, eller tillverkade på licens för Akzo Nobel.
©Akzo Nobel 2009.

Ref:3307 Utgivningsdatum2010-06-30



Danboline

Lackfärg


Kölsvinsfärg

Täckför måga	(Teoretisk) - 12.3 m ² /lt med pensel (Praktisk) - 11.0 m ² /lt
Rekommenderad skiktjocklek - torrt	40 µm torr
Rekommenderad skiktjocklek - vått	82 µm vått
Applicerings metoder	Pensel, Konventionell Sprutning, Rulle

TRANSPORT-, LAGRINGS- OCH SÄKERHETSINFORMATION

Lagring	ALLMÄNN INFORMATION: Kontakt med luft och extremt höga temperaturer bör undvikas. För att få så lång lagringstid som möjligt måste burken vara noggrant försluten och förvaras i temperaturer mellan 5-35°C och inte i direkt solljus. TRANSPORTINFORMATION: Danboline bör förvaras i väl förslutna kärl under transport och lagring.
Säkerhet	ALLMÄNNT: Läs skydd och säkerhetstexten på etiketten går även att få via Båtråd. DESTRUKTION: Kassera inte burkar och håll inte ut färg i vasken hemma utan för därvid anvisande platser. Bäst är att låta färgen härda innan den kasseras. Rester utav Danboline kan inte kasseras bland hushållssopor eller andra ställen utan tillstånd. Kassering utav rester måste ske på av kommunen angiven plats.
VIKTIG INFORMATION	<i>Den information som ges i detta blad är inte fullständig. Såvida det inte gjorts en skriftlig förfrågan över produktens lämplighet till ett specifikt ändamål används den på egen risk och vi ansvarar inte för resultatet eller ev. skada som åsamkas av produkten (annat än dödsfall eller skador uppkomna genom försumbarhet). Informationen i detta blad uppdateras kontinuerligt baserat på den senaste tillgängliga informationen från våra erfarenheter, tester och utveckling.</i>

Ytterligare information får du hos våra återförsäljare eller på www.yachtpaint.com.

 International®, och alla produktnamn som nämns i denna skrift är AkzoNobels registrerade varumärken, eller tillverkade på licens för Akzo Nobel. ©Akzo Nobel 2009.